

VRP (2K VANDAALBESTENDIGE COATING)

Productbeschrijving

VRP is een chemisch hardende 2-komponenten-reactielak. Geschikt voor niet-bereden steenachtige ondergronden, metaal- en houtoppervlakten, geschilderd of ongeschilderd, waaraan bijzonder hoge eisen worden gesteld. De met VRP behandelde oppervlakken laten graffiti eenvoudig verwijderen met het reinigingsmiddel RPE Graffiti Remover. VRP blijft na reiniging volledig intact.

Toepassingsgebieden

Absorberende, poreuze en droge minerale, kiezelhoudende ondergronden, zoals beton, pleisterwerk, baksteen, klinkers, natuursteen, hout, metaal, etc. voor binnen en buiten.

Voorbehandeling (roller)

Zorg voor een goede roller. De ondergrond dient schoon, droog en vrij van losse delen te zijn. De lak dient te worden gemixt met de bijgeleverde verharder in dezelfde verhouding als de stamlak (1:3). Goed doorroeren en vóór de verwerking gedurende 15 minuten laten reageren. Bij 20° C kan de mix gedurende 6 (!) uur worden verwerkt.

Verwerking (roller)

In principe dient eerst een primer te worden aangebracht. Hiervoor wordt gebruiksklare Primer (PR-6210) geadviseerd. Na snelle uitharding VRP d.m.v. een roller eerst eenmaal opbrengen. Een tweede laag opbrengen na 24-36 uur. Indien de eerste laag ouder is dan 72 uur, moet deze vóór de tweede laag wordt aangebracht, lichtjes worden afgeschuurd. Voor evt. verdunning van de mix is verdunner verkrijgbaar. Voor toepassing in spuitcabines geldt een max. toegestane Verdunning (PC-6105) van 15%. Niet opbrengen bij directe zon, sterke wind, regen en op verhitte oppervlakten. Voor gedetailleerde spuitinstructies zie "VRP Handleiding". Materiaal-, buitenlucht- en ondergrondtemperatuur dienen minimaal 10° C en maximaal 30° C te zijn.

Verbruik (bij 2 lagen)

Ca. 200 - 400 gr/m², afhankelijk van het absorberend vermogen van de ondergrond.

Droogtijd

Stofdroog: na ca. 6-8 uur / Overstrijkbaar: na 24-36 uur / Uitharding: na 5-8 dagen

Opslag

Koel en droog opslaan. Origineel-verzegelde verpakkingen zijn ca. 6 maanden opslagstabil. Leverbaar in 1 en 10 kg blik (incl. verharder) / Gepigmenteerd: 5 en 10 kg blik.

Minimale afname

De min. bestelafname van VRP bedraagt 1 kg (transparant) resp. 10 kg (kleur).

Belangrijke aanwijzingen

Tijdens het werken met VRP 2K Anti Graffiti Coating wordt geadviseerd geschikte handschoenen te dragen.

N.B. De hier weergegeven informatie over eigenschappen en toepassingen is gebaseerd op de know-how verkregen door jarenlange praktische ervaring. Echter door de grote verscheidenheid aan ondergronden kunnen wij in uitzonderlijke situaties geen verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat.

Coateq B.V.

Tappersweg 8a

NL-2031 ET Haarlem

T: +31 (0)23 5326563

F: +31 (0)23 5510638

W: <http://www.coateq.nl>

E: info@coateq.nl