

VRP - W (2 K V A N D A A L - B E S T E N D I G E C O A T I N G)

Productbeschrijving

VRP-W is een chemisch hardende 2-komponenten-reactielak op waterbasis. Geschikt voor niet-bereden steenachtige ondergronden, metaal- en houtoppervlakken, geschilderd of onbehandeld, waaraan bijzonder hoge eisen worden gesteld. De met VRP-W behandelde oppervlakken laten graffiti eenvoudig verwijderen met het reinigingsmiddel RPE Graffiti Remover. VRP-W is permanent: na reiniging blijft de coating intact.

Toepassingsgebieden

Absorberende, poreuze en droge minerale, kiezelhoudende ondergronden, zoals beton, pleisterwerk, baksteen, klinkers, natuursteen, hout, metaal, etc. voor binnen en buiten.

Voorbehandeling

Zorg voor een goede roller. De ondergrond dient schoon, droog en vrij van losse delen te zijn. De lak dient te worden gemixt met de bijgeleverde harder in dezelfde verhouding als de blikverpakking (1:3). Vervolgens 15% water toevoegen. Ca. 3 minuten doorroeren en vóór de verwerking gedurende 15 minuten laten reageren. Evt. nog water bijvoegen tot de gewenste viscositeit is bereikt. Bij 20° C kan de mix gedurende 6(!) uur worden verwerkt.

Verwerking

In principe dient eerst een primer te worden aangebracht. Hiervoor wordt Primer PC6210 geadviseerd. Na snelle uitharding VRP-W d.m.v. een roller eerst eenmaal opbrengen. Een tweede laag opbrengen na 48 uur. Indien de eerste laag ouder is dan 48 uur, moet deze vóór de tweede laag wordt aangebracht, lichtjes worden afgeschuurd. Voor evt. verdunning van de mix is water te gebruiken. Voor toepassing met airless apparatuur geldt een max. toegestane waterverdüning van 10%. Niet opbrengen bij directe zon, sterke wind, regen en op verhitte oppervlakten. Voor gedetailleerde spuitinstructies zie "VRP-W Handleiding". Materiaal-, buitenlucht- en ondergrondtemperatuur dienen minimaal 10° C en maximaal 30° C te zijn.

Verbruik (bij 2 lagen van 40-50 mu)

Ca. 250 - 400 gr/m², afhankelijk van het absorberend vermogen van de ondergrond.

Droogtijd

Stofdroog: na ±1 uur/Overstrijkbaar: na 2 uur/Belastbaar: na 24 uur/Uitharding: na 5-8 dagen.

Opslag

Koel en droog opslaan. Origineel-verzegelde verpakkingen zijn ca. 6 maanden opslag-stabiel. Leverbaar in 1 en 10 kilo blik (incl. verharder) / Gepigmenteerd: 5 en 10 kilo blik.

Minimale afname

De min. bestelafname van VRP-W bedraagt 1 kilo (transparant) resp. 10 kg (kleur).

Coateq B.V.

Tappersweg 8a

NL-2031 ET Haarlem

T: +31 (0)23 5326563

F: +31 (0)23 5510638

W: <http://www.coateq.nl>

E: info@coateq.nl

VRP - W (2 K V A N D A A L - B E S T E N D I G E C O A T I N G)

productblad

Belangrijke aanwijzingen

Tijdens het werken met VRP-W 2K Vandaalbestendige Coating wordt geadviseerd geschikte handschoenen te dragen.

N.B. De hier weergegeven informatie over eigenschappen en toepassingen is gebaseerd op de know-how verkregen door jarenlange praktische ervaring. Echter door de grote verscheidenheid aan ondergronden kunnen wij in uitzonderlijke situaties geen verwoording nemen voor het resultaat.

Onze tip:

preventie Impregneringsmiddelen ALC, AGC, PPM, en VRP tegen graffiti en ongewenste aanplakbiljetten.

Coateq B.V.

Tappersweg 8a

NL-2031 ET Haarlem

T: +31 (0)23 5326563

F: +31 (0)23 5510638

W: <http://www.coateq.nl>

E: info@coateq.nl